

Edición 0618

Pastina JB

Mezcla para empastinado y tomado de junta de pisos graníticos, calcareos y revestimientos.

Características del Producto

Las pastinas JB están especialmente desarrolladas por nuestro laboratorio para el llenado de juntas de placas para piso, formuladas para obtener la mejor resistencia y una excelente terminación.

Usos y Aplicaciones

Se recomienda para toda la línea de productos Blangino: Compacto JB, Artesanales, Losetas Graníticas, Losetas Rústicas, Losetas Piedra Lavada, Coloniales, Veredas Calcáreas, etc, correspondiéndole a cada línea un dosificación y modo de aplicación diferente.

Composición

Las Pastinas JB BLANGINO están elaboradas con:

- Cemento Blanco Cemex Simsa, en caso de tonos claros.
- Cemento Gris Holcim CP40, en caso de tonos oscuros.
- Aditivos fluidificantes y puentes de adherencia químicos que le confieren propiedades de alta fluidez con bajo consumo de agua, resistencia al desgaste, excelente adherencia y un alto grado de impermeabilidad.
- Pigmentos inorgánicos hidrosolubles le que confieren un color uniforme y duradero, cada uno formulado específicamente para cada piso blangino.
- Proceso productivo automatizado, que asegura la correcta dosificación y dispersión de los componentes, proceso clave para lograr una junta de color y resistencia acorde a la placas para piso Blangino.

Código y Colores

S520B	Blanca	S358	Terra
S520G	Gris común	S520P	Paraná
S520GP	Gris Perla	S520A	Amarillo cto. gris
S520N	Negro	S520D	Dorado
S520R	Rojo	S520BE	Beige
S359	Rojo intenso	S323	Sahara
S320	Rosa	S520V	Verde cto. gris
S308	Rosa claro	S520V/1	Verde cto. bco
S520NA	Naranja	S520V/H	Verde claro cto. bco.
S520X	Bordó	S520Z	Azules
S520H	Habano	S520RA	Antiácido Rojo
S520A/2	Ocre	S520GA	Antiácido Gris

Ficha técnica:

Cód.	Peso Kg/Bolsa	Rendimiento en kg/m ²	Cantidad Bolsas x Pallet
S520	25	1 a 1.5	24

Imagen referencial



Productos Complementarios

- Mortero Blangino y Pegamento Blangino, según corresponda
- Detergente Neutro JB, para el lavado piso (envasado en bidones de 2 Lt. y 5 Lt.)
- Cera JB INCOLORA u otro color, dependiendo del material a colocar (envasado en bidones de 2 Lt. y 5Lt.)

Preparación, Dosificación y Rendimiento

Dosificación:
1,5 partes de Pastina JB + 1 parte de agua.
Se recomienda el preparar cantidades no mayores a 10 Kg. por vez para evitar que se endurezca.
Vierta agua en un recipiente y agregue la pastina gradualmente hasta la proporción indicada mientras va mezclando para obtener una pasta fluida y sin grumos. Continúe mezclando hasta que tome el color homogéneo similar a la placa para pisos elegida. Deje reposar por 15min antes de utilizar, para que reaccionen los aditivos.
Una vez preparada la pastina debe usarse dentro de 50min posteriores. Si la pastina se endurece, no agregue agua, tirela y prepare una nueva.

Manipuleo

Para reducir el riesgo lesiones en la espalda recomendamos levantar las bolsas de 25kg doblando las rodillas y manteniendo recta la espalda.



incorrecto



correcto